



## LES + DU GRANULÉ HA LEGNE X EO<sup>2</sup>

- ✓ Granulés de bois 100% résineux, certifiés DINplus
- ✓ Bois issus de forêts françaises, situées à proximité du site de fabrication.
- ✓ Fabriqué à partir de coproduits de la filière bois : sciure et copeaux
- ✓ Sans liant chimique, ni colle, matière synthétique ou laque
- ✓ Traçabilité stricte pour une qualité constante
- ✓ Sac en polyéthylène recyclable
- ✓ Existe en sac 15 kg et palette filmée de 66 sacs de 15kg, 90 x120x155cm



## L'ENGAGEMENT PECHAVY



PECHAVY ENERGIE BOIS collecte les sacs plastiques vides, ayant contenu les granulés de bois. Récupérés au domicile de nos clients ou sur notre site, ils sont ensuite acheminés vers une entreprise locale de valorisation des déchets

## GRANULÉS DE BOIS HAUTE PERFORMANCE, AU DELÀ DES EXIGENCES DE LA CERTIFICATION DIN PLUS

CARACTÉRISTIQUES	HA LEGNE X EO <sup>2</sup>	EXIGENCES DIN PLUS
Diamètre	6 mm ± 1 mm	4 à 10 mm ± 1 mm
Longueur*	3,15 ≤ L ≤ 40 mm	3,15 ≤ L ≤ 40 mm
Taux d'humidité	≤ 8 %	< 10 %
Taux de cendre à 550° C	< 0,7 %	≤ 0,7 %
Résistance mécanique/Durabilité	≥ 97,5 %	≥ 97,5 %
Taux de fines*	< 0,5 %	< 0,5 %
Pouvoir calorifique * PCI sur brut	4,6 ≤ PCI ≤ 5,3 kWh/kg	≥ 4,6 kWh/kg
Masse volumique	≥ 600 kg/m <sup>3</sup>	≥ 600 kg/m <sup>3</sup>

\*Longueur : La quantité de granulés dont la longueur est comprise entre 40 mm et 45 mm ne peut excéder 1% en masse

\*Taux de fines : taux de poussières, valeur pour les sacs inférieurs à 20kg

\*PCI : Pouvoir Calorifique Inferieur, mesure la chaleur produite par le combustible

**PLUS D'INFORMATIONS SUR**  
[www.pechavy-energie-bois.fr](http://www.pechavy-energie-bois.fr)

**PLUS D'INFORMATIONS SUR**  
[www.pechavy-energie-bois.fr](http://www.pechavy-energie-bois.fr)

**CONTACTEZ-NOUS**  
[pea@pechavy.com](mailto:pea@pechavy.com)

### SITES

LE PASSAGE D'AGEN (47520)  
ZI Le Treil - 612 Avenue du Brulhois  
Tel : 05 53 47 24 24

BASSENS (33530)  
ZI les Deux Esteys - Nouvelle route d'Ambès  
Tel : 05 56 24 11 24